Tecido Blockout Windbanner

PROPRIEDADES	MÉTODO DE TESTE	MÉTRICO	IMPERIAL
PESO TOTAL	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	150g/m²	4.4 oz/yd²
TECIDO BASE	DIN 60001, ASTM D7641	100% Poliéster	
MÉTODO DE TECELAGEM	N/A	Tecido	
ENCOLHIMENTO	210 °C, 30s	≤3%	
TAXA DE BLOQUEIO	ANSI PH2.19, ISO 5/2	80%	
RESISTÊNCIA AO FOGO	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Teste 1	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Teste 1	
TEMPERATURA RECOMENDADA PARA FIXAÇÃO			
LARGURA DISPONÍVEL		1,60M	
COMPRIMENTO PADRÃO		50m	